

Полипропилен БАЛЕН 01350

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

БАЛЕН 01350 - гомополимер пропилена, получаемый в присутствии комплексного металлоорганического катализатора. Характеризуется стойкостью к термоокислительному старению, узким молекулярно-массовым распределением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Текстурированные и нетекстурированные нити, тонкие штапельные волокна, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, игрушки.

НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Показатель текучести расплава (230 °C/2,16 кгс), г/10 мин	30-40	ГОСТ 11645 ASTM D1238
Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %	±10	ТУ 2211-074-05766563
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,09	ТУ 2211-074-05766563
Предел текучести при растяжении (5/50 мм/мин), МПа, не менее	Не норм.	ГОСТ 11262 ASTM D638
Относительное удлинение при пределе текучести (5/50 мм/мин), %, не менее	Не норм.	ГОСТ 11262 ASTM D638
Модуль упругости при изгибе (5 мм/мин), МПа, не менее	Не норм.	ASTM D790
Массовая доля изотактической фракции, не менее	94 %	ТУ 2211-074-05766563
Стойкость к термоокислительному старению при 150°C, ч., не менее	250	ТУ 2211-074-05766563

ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм.1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

При комнатной температуре полимер не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Аэрозоль продукта относится к умеренно опасным веществам по воздействию на организм и обладает слабо выраженными раздражающими свойствами. Бален может оказывать воздействие на окружающую среду при нарушении правил обращения. Горюч. Продукты термического разложения обладают раздражающими и токсическими действиями.

ФОРМА ВЫПУСКА	Стабилизированный неокрашенный, в виде гранул. Полиэтиленовые мешки (масса нетто 25,0 ±0,3 кг). Допускается пакетирование мешков на плоских поддонах с помощью термоусадочной пленки. Масса брутто пакета до 2 т.
УПАКОВКА	Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30°C, относительной влажности не более 80%. Допускается хранение балена у потребителя до 30 суток в установленных наружных площадках металлических емкостях для хранения, исключающих попадание влаги и загрязнение продукции.
TRANСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения балена – 3 года с даты изготовления.
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Информация, отраженная в настоящем документе, приведена в соответствии с нашими сведениями на момент публикации. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для предлагаемой области применения является обязанностью клиента. Производитель не несет ответственности за потери/повреждения, которые могут возникнуть в результате использования данной информации. ООН - отсутствует Классификационный шифр: - отсутствует

